

PROCHEMKO



B-WAX

Anti-Graffiti-Opferbeschichtung

- Für viele Untergründe geeignet, porös und glatt
- Praktisch unsichtbar
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Nicht umweltschädlich
- Wasserdampfdurchlässig

WWW.PROCHEMKO.EU

B-WAX

BESCHREIBUNG

Praktisch unsichtbare und umweltfreundliche Anti-Graffiti- und Anti-Poster-Beschichtung auf Basis natürlicher Wachse für alle Untergründe, die gegen Wasser von min. 60 °C beständig sind.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Anti-Graffiti-Opferbeschichtung auf allen mineralischen Baustoffen, Naturstein und anderen Fassadenverkleidungen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1,02 kg/l
Glanzgrad: Seidenglanz

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: N/A
Überstreichbar: N/A
Durchgehärtet: N/A

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

3 - 5 m² / l in einem Zweischichtsystem.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Untergrund reinigen mit geeignetem Prochemko-Fassadenreinigungsmittel und den Untergrund trocknen lassen.

Zuvor angebrachte Graffiti mit Topper oder Removex Green entfernen.

Abspritzen mit Wasser unter Hochdruck.

B-Wax mit Pinsel, Roller oder Handspritzpistole auf trockenen Untergrund aufbringen. Standardsystem für optimales Resultat zweite Schicht nach 2 Stunden Trocknungszeit kreuzweise aufbringen.

Graffiti mit heißem Wasser unter Hochdruck (mindestens 80 °C) entfernen und neues System aufbringen.

Sehr alte Schichten B-Wax erst mit Prochemko Fettclean ansetzen, einige Minuten einwirken lassen, das Ganze mit harter Bürste einwischen und mit Hochdruckreiniger entfernen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 10 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 80 %
Minimale Untergrundtemperatur : 8 °C
Maximale Untergrundtemperatur : 25 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Produktreste und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate haltbar, Lagerung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu