



COATEX IR MAT BLANK

Revêtement anti-graffiti PU monocomposant

- Le revêtement dur et résistant aux rayures facilite l'élimination des graffitis
- Ne jaunit pas et ne devient pas pulvérulent
- Pratiquement inodore
- couche de protection transparente
- Pour les supports non absorbants

COATEX IR MAT BLANK

DESCRIPTION

Couche monocomposant, durcissant à l'humidité, sans solvants, protectrice et anti-graffiti à base de polyuréthane

UTILISATION RECOMMANDÉE

Coatex IR convient comme revêtement de protection durable et est également un très bon revêtement anti-graffiti grâce à son excellente résistance aux produits chimiques. Applicable sur tous les supports lisses légèrement poreux, comme des systèmes de revêtement, peintures murales acryliques, béton nu ou pourvu d'une couche de fond, polyester à la fibre de verre et divers panneaux agglomérés compacts. Étant donné que Coatex IR ne contient pas de solvants, également applicable à l'intérieur.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Substrat non traité:
première couche: Curaton CC (facultatif)
deuxième couche: Coatex IR Mat Blank
troisième couche: Coatex IR Mat Blank (facultatif)

Surface traitée:
première couche: Coatex IR Mat Blank
deuxième couche: Coatex IR Mat Blank

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,17 kg/l
Niveau de brillance: Mat
Extrait sec en poids: 99%
Extrait sec en volume: 99%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 heure
Manipulable: 4 heures
Recouvrable: 12 heures
Dur à cœur: 3 jours

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

100 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 m² / l avec une épaisseur de film sec de 100 microns.

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend de la méthode d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Rendre la surface sans graisse, propre et sèche.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer Coatex IR avec un rouleau à poil court, un vaporisateur (sans air comprimé) ou une brosse.
Appliquer le produit en 1 ou 2 couches minces. (épaisseur de couche maximale = 100 µm par couche)
Lors de l'utilisation d'une deuxième couche, appliquer celle-ci après 12 heures et dans les 24 heures.
Renouveler le rouleau et le bac de rouleau toutes les demi-heures et refermer correctement l'emballage durant l'application, et ce, pour éviter la formation d'une viscosité thixotrope.
Si l'épaisseur de couche prescrite est dépassée, une légère formation de mousse peut se produire.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 100 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec du thinner ou Grafitex 4 immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Degré de brillance : Mat transparent / léger aspect satiné.
Éliminer les résidus du produit et l'emballage vide comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 10 g/l
COV prêt à l'emploi: 10 g/l
Catégorie COV: A/i
Limite COV: 500 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité concernée ainsi que les informations imprimées sur l'emballage.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu