

PROCHEMKO



COATEX SPECIAAL IMPREGNEER NV

Impregneer voor Coatex Speciaal systeem

- Zeer goede hechting op diverse ondergronden
- Snel overschilderbaar
- Kleurloos
- Vergeelt en verkrijt niet
- Voor zuigende ondergronden

COATEX SPECIAAL IMPREGNEER NV

OMSCHRIJVING

2-component oplosmiddelhoudende polyurethaan impregneerprimer met grote dieptewerking voor cementgebonden ondergronden voor het Coatex Speciaal systeem.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Coatex Speciaal Impregneer NV is een impregneer met grote dieptewerking voor cementgebonden ondergronden, metselwerk en dergelijke.

AANBEVOLEN SYSTEEM

- Eerste laag: Coatex Speciaal Impregneer NV
Tweede laag: Rust-O-Thane 9600 Color Glans
Derde laag: Rust-O-Thane 9600 Color Glans
- Eerste laag: Coatex Speciaal Impregneer NV
Tweede laag: Rust-O-Thane 9600 Transparant Glans
Derde laag: Rust-O-Thane 9600 Transparant Glans

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,0 kg/l
Vaste stof gehalte in volume:	53%
Hittebestendigheid:	105°C (droog), boven 65°C kan vergeling optreden
Mengverhouding:	Basis : Verharder = 4,13 : 0,37 (Volume)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	6 uur
Hanteerbaar:	12 uur
Overschilderbaar:	16 uur
Volledig uitgehard:	5 dagen
Pot Life:	4 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

30 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

60 µm

THEORETISCH VERBRUIK

Bij een droge laagdikte van 30 micrometer: 8 m²/kg.

PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktisch rendement is afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond en de applicatiemethode.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Maak de ondergrond vetvrij, schoon en droog.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Meng A- en B-component intensief in de juiste verhouding tot een homogeen mengsel wordt verkregen.

Niet verdunnen.

Breng Coatex Speciaal Impregneer NV aan met behulp van een kwast, spuit of kortharige roller.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur:	5° C
Maximale relatieve vochtigheid:	80%
Minimale ondergrond temperatuur:	5° C
Maximale ondergrond temperatuur:	35° C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met Coatex Speciaal Verdunner.

OPMERKINGEN

Restanten van dit product en lege verpakkingen dienen als chemisch afval afgevoerd te worden en mogen niet met het bedrijf- of huishoudelijk afval meegegeven worden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	499 g/l
VOC readymix:	499 g/l
VOC categorie:	A/j
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koel en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 09/09/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu