



ANTI-CALCAIRE-CIMENT CONCENTRÉ

Élimine les efflorescences de calcaire et de ciment

- Fonctionnement et résultat efficaces
- Pour supports résistants aux acides
- Large spectre d'application
- Peut être rincé à l'eau

ANTI-CALCAIRE-CIMENT CONCENTRÉ

DESCRIPTION

Permet d'éliminer facilement les efflorescences de calcaire et de ciment anciennes et incrustées dans les sols résistants aux acides. Convient également pour éliminer les voiles de ciment résistant aux acides.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Anti-Calcaire-Ciment Concentré convient pour éliminer les résidus de chaux et de ciment sur différents supports résistants aux acides. Applicable également comme « agent décapant » pour dalle en ciment lisse et autres, comme détartrant pour conduites, chaudières, etc.

CONSUMMATION THÉORIQUE

5 à 10 m²/l de produit non dilué

CONSUMMATION PRATIQUE

Dilution maximale de 1 pour 10, la consommation dépend fortement de l'ampleur de l'encrassement et du résultat souhaité.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Anti-Calcaire-Ciment Concentré dans de l'eau dans un rapport maximum de 1:10. Travailler sur les surfaces verticales du bas vers le haut pour éviter les coulures et les trainées. Appliquer le produit avec une éponge ou un pulvérisateur haute pression et laisser agir 5 à 10 minutes. Utiliser éventuellement une brosse pour voiture ou un patin blanc pour faciliter l'application. Lorsque la couleur rouge devient blanc jaunâtre avant d'obtenir le résultat final souhaité, Anti-Calcaire-Ciment doit de nouveau être appliqué. Rincer abondamment à l'eau après emploi jusqu'à obtenir un support neutre. Anti-Calcaire-Ciment Concentré est destiné à une application avec un flacon vaporisateur et doit être dilué à raison de 150 ml de Anti-CalcaireCiment Concentré pour 350 ml d'eau claire. *Réaliser d'abord un essai de surface.*

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale: 5°C
Humidité relative maximale: 100%
Température de support minimale: 5°C
Température de support maximale: 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer les résidus du produit et l'emballage vide comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH

1

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu