



KURALTEX BL 314

Transparent protective agent

- Protects surfaces without changing the appearance
- Excellent dirt repellent action
- Resistant to UV radiation and weather
- Flexible layer does not crack or tear
- For aluminium, plastics, and coated metals

KURALTEX BL 314

ОПИСАНИЕ

A concentrated protective agent based on acrylic copolymers and polythene additives for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Kuraltex BL 314 is suitable as a limited-lifespan protection for anodised aluminium, coated metal surfaces, and plastics.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

First layer : Kuraltex BL 314 of Kuraltex Primer
Second layer : Kuraltex BL 314
Remove with : Vetclean of Vanex

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,02 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по обем): 50%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 15 minutes
Сух за употреба: 30 minutes
Готов за повторно нанасяне: N/A
group_dry_40_full_cure: N/A

МОКЪР СЛОЙ

50 µm

СУХ СЛОЙ

25 µm

КОНСУМАЦИЯ

The actual consumption is dependent on the method of application.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Degrease, clean, and dry the surface
- Shake Kuraltex BL 314 before use
- Dilute the product with maximally 10% water
- Apply the product very thinly using a soaper ('scrubby'), sponge, or spray gun and distribute it evenly over the surface

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 10°C
Maximum relative humidity : 90%
Minimum surface temperature : 10 °C*
Maximum surface temperature: 35 °C
* When applying a coating and during the drying phase, the surface temperature must be at least 3 °C above the dew point.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with clean water immediately after use.

PH

6,50

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu