



## NANOSIGN® COATEX PROTECTOR

### Transparant beschermingsmiddel (UV en Graffiti)

- Niet vergelend
- Hoge duurzaamheid
- Snelle droging (na 24 uur uitgehard)
- Zeer goede anti graffiti eigenschappen
- Economisch in prijs

# NANOSIGN® COATEX PROTECTOR

## OMSCHRIJVING

Een één component transparant beschermingsmiddel (UV en graffiti) op basis van nanotechnologie (titaniumoxide polysilazanen).  
Speciaal ontwikkeld voor langdurige bescherming van gesloten ondergronden.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

NanoSign-Coatex Protector is een beschermend coatingsysteem voor de meest voorkomende gesloten ondergronden zoals kunststof, metalen, non-ferro metalen, kunststof- en metaalfolie, enz.  
Uitstekend werkzaam als anti graffiti coating op allen bovengenoemde ondergronden.

## AANBEVOLEN SYSTEEM

recommended system

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 0,82

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 2 uur  
Hanteerbaar: 2 uur  
Overschilderbaar: 12 – 16 uur  
Volledig uitgehard: 20 - 24 uur

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

40 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

2,5 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

Bij een droge laagdikte van 2,5 micrometer: 25 -50 m<sup>2</sup>/liter

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethodiek.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Na reiniging van de ondergrond deze voorrengen met NanoSign Voorreiniger.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Breng NanoSign-Coatex Protector aan op een droge, schone en vuil-/vetvrije ondergrond in één gesloten laag.

Breng het product gelijkmatig aan met behulp van een plamuurmes of plafoneermes met daarop een strakke, dikke pluivrije katoenen doek erop gemonteerd, door middel van spuiten, een kortharige roller of mohair applicatiepad.

Aanbrengen in één zeer dunne gesloten laag.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 6° C.  
Maximale relatieve vochtigheid : 80%.  
Minimale ondergrond temperatuur : 6° C.  
Maximale ondergrond temperatuur : 25°C.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met Grafitex 4

## HOUDBAARHEID

Minimaal 6 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits tussen +0° C en 30° C in

onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 14/09/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)