



NANOSIGN® EASYWAX POLISH

Hoogwaardig polijst- & beschermingsmiddel

- Herstel van de originele kleur
- Polijsten en Conserveren in 1
- Eenvoudige applicatie
- Economisch oplossing
- Water- en weerbestendig

NANOSIGN® EASYWAX POLISH

OMSCHRIJVING

Hoogwaardig polijst- & beschermingsmiddel.
Speciaal ontwikkeld voor gecoate ondergronden (uni-kleuren) met UV schade (verwering).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Geschikt als polijstmiddel en tijdelijke bescherming van gecoate oppervlakken (Uni-kleuren).
Niet geschikt voor geprofileerde ondergronden, metallic coatings en patina lagen.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 10 minuten
Hanteerbaar: 2-3 minuten
Volledig uitgehard: 4-6 uur

THEORETISCH VERBRUIK

15 - 25 m²/ltr

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

REINIGEN:

De verwerde ondergrond reinigen met Prochemko Vetclean Foam (1 op 4) door middel van een hogedruk schuimpomp en eventueel ondersteunen met witte nylon pad.
Bij een sterke verwering, lekstrepen en vervuulende patinalaagjes nat schuren met hand of machinaal waterproof schuurpapier P2000. (bijv. Mirka Abralon P2000)
Hoekjes en randjes nawerken met schuurmatje (bijv. Mirka MF Gold-2500)
Niet door de buitenste coatinglaag schuren.
Oppervlak grondig nawassen met water.

POLIJSTEN EN CONSERVEREN:

NanoSign Easy-Wax Polish goed schudden en omroeren.
Breng aan op een harde microvezel, hardschuim of lamsvacht -pad en polijst het oppervlak met behulp van een exentrisch roterende polijstmachine.
Bijv. Rupes Bigfoot LHR 75E mini (of gelijkwaardig) of Bigfoot LHR 21ES/HG (of gelijkwaardig).
Let op:
1. Breng dun en gelijkmatig aan
2. Begin met een laag toerental en verhoog deze langzaam om het gewenste effect te bereiken.
3. Zorg dat de polijstpad vlak op het oppervlak staat om grote warmte ontwikkeling te voorkomen.
Na polijsten en droging met behulp van een microvezeldoek uitwrijven tot een egaal glanzend oppervlak.
Bij grote vlakken, een proefstuk maken ter beoordeling van een gelijkmatig resultaat.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°
Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakkingen afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

8.0000

HOUDRAADHFIN

HOUDTIJD

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangetroffen, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 14/09/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu