



NANOSIGN® PRE-NETTOYANT

Nettoyant avec grande capacité de dissolution de la saleté

- Grande capacité de dissolution de la saleté.
- Opérationnel également à basses températures.
- Odeur rafraîchissante.
- Usage économique.

NANOSIGN® PRE-NETTOYANT

DESCRIPTION

Nettoyant à base d'alcools spéciaux, qui se distingue des autres produits de nettoyage ordinaires par sa grande capacité de dissolution de la saleté.

UTILISATION RECOMMANDÉE

NanoSign-Voorreiniger est un dégraissant convenant spécialement pour le prénettoyage des supports devant être traités avec NanoSign-Coatex I, NanoSign-Protector ou NanoSign-Coatex Shield.

Applicable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CONSUMMATION THÉORIQUE

5 - 20 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend du support, de la méthode d'application et du degré d'encrassement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas diluer NanoSign-Voorreiniger avant l'emploi.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, une éponge ou un patin intissé et laisser sécher par évaporation.

En cas de légers résidus d'encrassement, les retirer avec un chiffon sec, un papier non granuleux, une éponge ou une peau de chamois.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 0 °C

Humidité relative maximum : 80 %

Température minimum du support : 10 °C

Température maximum du support : 25 °C

REMARQUES

Évacuer les résidus comme déchets chimiques.

Évacuer l'emballage vide et sec comme déchet industriel.

PH

7.0000

DURÉE DE VIE

Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert au moins 2 ans.

Date d'émission: 14/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu