



**PROCHEMKO**



**POLITEX**

## **Bodenwachs zur Auffrischung von altem Linoleum**

- Gute schmutz- und wasserabweisende Wirkung
- Wiederherstellung von Glanz
- Sehr abriebfest
- UV-beständig, vergilbt nicht
- Ideal für altes oder abgenutztes Linoleum

**WWW.PROCHEMKO.EU**

## BESCHREIBUNG

Konzentriertes Bodenwachs auf Basis von Acrylpolymeren, speziellen Wachsen und anderen Hilfsstoffen für Gummi, Linoleum, unglasierte Fliesen, Betonböden, Waschbetonböden und Kork.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Glänzendes Bodenwachs für Kunststoffböden wie Gummi, Linoleum und Ähnlichem, unglasierte Fliesen, Betonböden, beschichtete Böden, Waschbetonböden und Kork (nicht verwenden für Pegulan®, Mipolam® und Holzböden).

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm<sup>3</sup>): 1,02 kg/l  
Feststoffgehalt in Volume: 21%

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 30 Min.  
Griffest: 1,5 Std.

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm (unverdünnt), 80 µm (verdünnt)

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

20 µm (unverdünnt), 10 µm (verdünnt)

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Bei einer Trockenschichtdicke von 20 Mikrometern: 10 m<sup>2</sup> / l. (unverdünnt).

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der praktische Wirkungsgrad hängt von der Rauheit des Untergrunds und dem gewünschten Aussehen ab.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund staubfrei, sauber und trocken machen.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Politex mit Wasser in einem Verhältnis von maximal 1:2,5 verdünnen (eine zu starke Verdünnung ergibt eine schlechte Filmbildung). Das Produkt mit einem Einwascher in 2 Schichten gekreuzt übereinander auftragen. Die erste Schicht mindestens 6 - 8 Stunden trocknen lassen, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Für optimalen Glanz Politex im Verhältnis 1:2,5 mit Wasser verdünnen und mit einer Druckspritze sowie einer Highspeed-Maschine (mindestens 2.000 U/min) auftragen.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 10°C  
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 90%  
Untergrundtemperatur mind.: 10°C  
Untergrundtemperatur max.: 35 °C

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser

## BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischen Abfall behandeln.

## PH

8

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate bei Lagerung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zele  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu