

PROCHEMKO



PREVOSIL AS

Stein- und Fugenfestiger und Hydrophobiermittel in einem

- Netzwirkung und langfristiger ABERLEFFEKT
- Festigende Wirkung auf lockere Fugen
- Starkes Eindringen in den Untergrund
- Wasserdampfdurchlässig
- Ideal für verwitterte Fugen, beschädigte Ziegelsteine und Natursteine sowie stark beschädigtes Mauerwerk

WWW.PROCHEMKO.EU

PREVOSIL AS

BESCHREIBUNG

Hydrophobiermittel mit (fugen-)festigenden Eigenschaften auf Basis von Siloxanen und Alkohol für poröse mineralische Untergründe wie Fugen/Mauerwerk.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Festiger und Hydrophobiermittel auf sandigen und verwitterten Fugen, beschädigten Ziegsteinen und Natursteinen sowie stark beschädigtem Mauerwerk.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 0,85 kg/l
Feststoffgehalt in Gewicht: 8,5%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: N/A
Überstreichbar: N/A
Durchgehärtet: N/A

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

0,5 - 1,5 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Um die richtige Menge festzustellen, empfiehlt es sich, zunächst einen Versuch durchzuführen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein, Prevosil AS überbrückt keine Risse; Gelenke in schlechtem Zustand, falsche Verbindungen, Risse, aufsteigende und hygroskopische Feuchtigkeit müssen vorab repariert werden. Führen Sie die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen durch, wobei die Oberfläche durch Reinigen mit heißem und kaltem Wasser oder durch Dampfreinigen nicht beschädigt wird. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit Prochemko-Reinigungsmitteln, z. B. Prochemko Sardex Green, Prochemko Murodex ZR. Vor dem Auftragen der hydrophoben Imprägnierung müssen Schmutz, Verkrustungen von Schadstoffen sowie Ausblühungen, Algen und Moos ordnungsgemäß entfernt und / oder bekämpft werden. Reinigen Sie Algen und Moos nach dem Reinigen und Trocknen des Substrats mit Prochemko Alga Killer. Führen Sie auf sandigen Untergründen immer einen Test mit Reinigungsmitteln und Reinigungsgeräten durch.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Die zu behandelnden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein. Sandige Untergründe eventuell zuerst mit Prevosil® CE behandeln. In zwei Schichten nach der Nass-in-Nass-Technik unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrunds von unten nach oben auftragen. Die Durchdringung mit Prevosil® AS ist ausschlaggebend für die Dauerhaftigkeit. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf der Fassade verarbeiten. Bei der Verarbeitung offenes Feuer, Funken und Wärmeeinwirkung vermeiden. Benachbarte Materialien wie Fensterrahmen, Fenster und Pflanzen während der Anwendung abdecken.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 100%
Untergrundtemperatur mind.: 5 °C
Untergrundtemperatur max.: 25 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Isopropylalkohol.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und Verpackung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischen Abfall behandeln.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate bei Lagerung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu