



PREVOSIL GB

Imprägniercreme fürs Hydrophobieren



- Genaues Arbeiten ohne Abkleben möglich
- Dringt tief in die Poren der Oberfläche ein
- Anwendbar auf frischen, aber trockenen Verfugungen
- Vermindert Ausblühen von Salzen und Kalk
- Ideal für Mauerwerk, Beton, Kalksandstein, mineralische Mörtel und leicht porösen Naturstein

PREVOSIL GB

BESCHREIBUNG

Pastöses wasserbasiertes Hydrophobiermittel auf Basis von Silanen/Siloxanen für die Aufbringung mit Pinsel, Roller oder Airless, wodurch exakt und ohne Abkleben gearbeitet werden kann.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Pastöses Hydrophobiermittel für die Anwendung auf Mauerwerk, Beton, Kalksandstein, mineralischem Mörtel und leicht porösem Naturstein.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1,02 kg/l
Feststoffgehalt in Gewicht: 12%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: N/A
Überstreichbar: N/A
Durchgehärtet: N/A

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

0,1 – 0,3 kg/m²

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Zwecks Feststellung des tatsächlichen Verbrauchs empfehlen wir das Vornehmen eines Tests vor Beginn der Arbeiten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein.

Prevosil® Special GB ist nicht rissüberbrückend; Fugen in schlechtem Zustand müssen vorher ausgebessert werden.

Evtl. versandete Untergründe erst behandeln.

In einer einzigen vollen Schicht von unten nach oben unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrunds aufbringen.

Umliegende Objekte wie Schwellen, Fenster und Pflanzen während der Aufbringung abschirmen.

Prevosil® Special GB mit Rolle, Pinsel oder Airless-Spritzverfahren aufbringen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrundes von unten nach oben in einer quer geschlossenen Schicht auftragen.

Schirmen Sie umgebende Materialien wie Fensterrahmen, Fenster und Pflanzen während der Anwendung ab.

Tragen Sie Prevosil GB mit einer langhaarigen Fellrolle, einem Pinsel oder mit Airless-Spray auf.

Airless-Düsensdaten

Pump Edelstahl-Version

Sprühwinkel: 40 °

Bohrung: 0,021

Max Sprühdruk: 65 bar

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 10 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 10 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 25 °C

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Sprühwinkel: 40 °

Bohrung: 0,021

Max Sprühdruk: 65 bar

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

7

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 6 Monate, an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung lagern.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu