



PREVOSIL SPECIAAL RE

Imprägnier- und Hydrophobiermittel auf Lösungsmittelbasis

- Sehr stark hydrophob
- Farblos, auch nach dem Trocknen fast unsichtbar
- Geruchsarm
- Dampfoffenes System verhindert Frostschäden
- Ideal für Ziegelsteine, Beton, Naturstein, Porenbeton und mehr

PREVOSIL SPECIAAL RE

BESCHREIBUNG

Hydrophobiermittel auf Basis eines oligomeren Siloxan, aufgelöst in einem aliphatischen Kohlenwasserstoff, für poröse mineralische Untergründe.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Auf allen mineralischen Baustoffen wie Beton, Mauerziegeln, mineralischem Mörtel und steinähnlichen Platten. Verhindert bzw. verringert weißen Salzausblühungen, Frostschäden, Kalkauswaschungen und Erosion des Untergrunds.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 0,8 kg/l
Feststoffgehalt in Gewicht: 4%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: N/A
Überstreichbar: N/A
Durchgehärtet: N/A

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

0,5 - 1,5 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Um die exakte Menge festzustellen, muss vor der Ausführung des Projekts ein Versuch durchgeführt werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein. Unvollkommenheiten im Untergrund müssen zunächst behoben werden. Prevosil Speciaal RE in zwei Schichten nach der Nass-in-Nass-Technik unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrunds von unten nach oben auftragen. Nicht in der prallen Sonne und bei hohen Temperaturen verarbeiten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und nicht in der Nähe von offenem Feuer arbeiten. Benachbarte Materialien wie Fensterrahmen, Fenster, Pflanzen und Böden während der Anwendung abdecken.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Prevosil Wenden Sie spezielle RE an, indem Sie verwenden. In zwei Schichten in Abständen nass in nass unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrundes von oben nach unten sättigen. Arbeiten Sie unmittelbar nach der Behandlung mit einem breiten Blockpinsel oder Pinsel, um Unebenheiten in der Anwendung zu vermeiden. Nicht in der Sonne und bei hohen Temperaturen verwenden. Schützen Sie umgebende Materialien, Rahmen, Fenster, Pflanzen und Böden. Arbeitsflächen, die nicht mit einem Spritzgerät behandelt werden können, mit einem nassen Blockpinsel oder einer Rolle bearbeiten. Frisch behandelte Oberflächen schützen vor Wind, Regen, Tau und Sonne. Rauchen Sie nicht während der Verarbeitung oder in der Nähe einer offenen Flamme. Überschüssiges Hydrophob innerhalb einer Stunde mit Mathys Thinner 22 entfernen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 80%
Untergrundtemperatur mind.: 5 °C
Untergrundtemperatur max.: 25 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackungen müssen im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischer Abfall entsorgt werden.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 6 Monate bei Lagerung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu