



## **PREVOSIL SPECIAAL RE**

# **Agent hydrophobe et d'imprégnation à base de solvants**

- Très fortement hydrophobe
- Incolore, quasiment invisible après séchage
- Inodore
- Système ouvert à la vapeur, pour éviter les dégâts dus au gel
- Idéal pour la brique, le béton, la pierre naturelle, le béton cellulaire et autres

# PREVOSIL SPECIAAL RE

## DESCRIPTION

Produit hydrophobe à base de siloxane oligomérique dissous dans un hydrocarbure aliphatique, pour supports minéraux poreux.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour tous les matériaux de construction minéraux comme le béton, la pierre naturelle, la maçonnerie, les mortiers minéraux et les panneaux pierreux. Préviend ou réduit les efflorescences blanches, les dégâts dus au gel, les dépôts calcaires et l'érosion du support.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm<sup>3</sup>): 0,8 kg/l  
Extrait sec en poids: 4%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: N/A  
Recouvrable: N/A  
Dur à cœur: N/A

## CONSUMMATION THÉORIQUE

0,5 à 1,5 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMMATION PRATIQUE

Pour calculer la consommation exacte, un échantillon doit être réalisé avant l'exécution de l'ensemble du projet.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. Prevosil Special RE ne pont pas les fissures; les joints en mauvais état, les mauvaises connexions, les fissures, l'humidité ascendante et hygroscopique doivent être réparés à l'avance. Effectuez les mesures de nettoyage nécessaires pour que la surface ne soit pas endommagée par un nettoyage à l'eau chaude ou froide ou par un nettoyage à la vapeur. Éliminez la saleté tenace en utilisant les produits de nettoyage Prochemko, par exemple Prochemko Sardex Green, Prochemko Murodex ZR. Traitez d'abord les surfaces poncées. Avant l'application de l'imprégnation hydrophobe, la saleté, l'encroûtement de substances nocives ainsi que les efflorescences, les algues et les mousses doivent être correctement éliminés et / ou contrôlés. Pour les algues et la mousse, nettoyez-les avec le Prochemko Alga Killer après le séchage et le séchage du support.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Les supports à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse. Les inégalités dans le support doivent être réparées au préalable. Application de Prevosil Special RE en deux couches mouillé sur mouillé, en tenant compte de la porosité du support, en appliquant du haut vers le bas et en saturant le support. Ne pas mettre en oeuvre en plein soleil ou en pleine chaleur. Ne pas fumer pendant l'application ; ne pas appliquer près d'une flamme nue. Protéger les matériaux situés alentour (huisseries, fenêtres, plantes, sols).

## CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C  
Humidité relative maximum : 80 %  
Température minimum du support : 5 °C  
Température maximum du support : 25 °C

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Directement après utilisation, nettoyer à l'eau.

## REMARQUES

Les résidus de produits et les emballages vides doivent être éliminés comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux dispositions légales.

## DUREE DE VIE

6 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 21/06/2022

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu