



WENDRO

DESCRIPTION

Nettoyant alcalin pâteux extrêmement puissant à base de potasse caustique, d'agents tensioactifs, de renforçateurs de lavage et de retardateurs d'évaporation pour le nettoyage de supports minéraux sensibles aux acides.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Wendro convient pour le nettoyage de supports minéraux sensibles aux acides, la maçonnerie, le béton, la pierre naturelle, etc.

CONSOMMATION THÉORIQUE

2 - 3 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Consommation très dépendante du niveau de salissure et du type de support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Protéger les parties de la façade sensibles aux alcalis
- Utilisez Wendro tel que fourni
- Appliquez le produit avec une brosse carrée ou une brosse à poussières
- Laissez le produit agir au moins 30 minutes et au maximum 36 heures
- Rincez à l'eau sous une pression adaptée (température max. de l'eau 40 °C) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse
- Contrôlez le pH du support, si nécessaire le neutraliser

Remarque : si de longs temps de pose sont nécessaires, par exemple pour éliminer la peinture, etc., il est recommandé de protéger Wendro contre le dessèchement en appliquant par exemple un mince film PE. Une fois que le produit a agi, retirer le plus gros des couches avec une spatule avant de nettoyer à l'eau sous pression.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUEURS

Directement après utilisation, nettoyer à l'eau claire.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

14

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 23/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenu pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu